

DATI TECNICI

CODICE PRODOTTO	98989
Peso rete trattata	75 gr/mq
Lunghezza	50 m (±1%)
Altezza	100 cm (±1%)
Dimensione maglia	5 x 5 mm
Spessore filo trattato min.	0,40 mm
Contenuto combustibile	14% (±2%)
Setting per 10 cm (ordito - trama)	2x67-200 tex / 20-18
Resistenza alla trazione (ordito)	950 N – 5 cm
Resistenza alla trazione (trama)	1150 N – 5 cm
Allungamento (ordito)	2,0 – 3,0%
Allungamento (trama)	2,0 – 3,0%
Resistenza alla trazione post invecchiamento (ordito)	500 N – 5 cm
Resistenza alla trazione post invecchiamento (trama)	650 N – 5 cm
Allungamento post invecchiamento (ordito)	2,0 – 3,0%
Allungamento post invecchiamento (trama)	2,0 – 3,0%
Destinazione d'uso	RASATURE PER INTERNO

I rotoli vengono imballati in verticale su pallet.
Magazzino: I rotoli devono restare in luoghi asciutti.
Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C

